FICHA TECNICA

CRISOLES DE PORCELANA

La porcelana **JIPO** cumple los parámetros que exigen las normas ISO/TC 48**.** Gracias a su composición de arcilla, cuarzo y feldespato asegura una alta temperatura de reblandecimiento, lo que permite trabajar con artículos sin vidriar hasta 1.350ºC y con artículos vidriados hasta 1.100ºC. Su composición de cristales $3AL_2O_3 . 2SiO_2$ asegura a la porcelana **JIPO** una alta resistencia mecánica y una baja dilatabilidad térmica longitudinal.

ORIGEN	REPUBLICA CHECA
FABRICADAS CONFORME	ISO 1772 DIN 12 904
HS CODE	69091100

De forma baja

Diámetro	Altura	Capacidad	Modelo	Referencia
20 mm	14 mm	2,5 ml	1/20	**202.2014**
30 mm	19 mm	5 ml	1/30	**202.3019**
35 mm	22 mm	10 ml	1/35	**202.3522**
40 mm	25 mm	17 ml	1/40	**202.4025**
45 mm	28 mm	21 ml	1/45	**202.4528**
50 mm	32 mm	34 ml	1/50	**202.5032**
60 mm	38 mm	62 ml	1/60	**202.6038**



De forma media

Diámetro	Altura	Capacidad	Modelo	Referencia
25 mm	20 mm	4.5 ml	2/25	**201.2520**
35 mm	28 mm	12 ml	2/35	**201.3528**
40 mm	32 mm	20 ml	2/40	**201.4032**
45 mm	36 mm	30 ml	2/45	**201.4536**
50 mm	40 mm	45 ml	2/50	**201.5040**
60 mm	48 mm	80 ml	2/60	**201.6048**
70 mm	56 mm	120 ml	2/70	**201.7056**



De forma alta

Diámetro	Altura	Capacidad	Modelo	Referencia
30 mm	38 mm	15 ml	3/30	**200.3038**
35 mm	44 mm	26 ml	3/35	**200.3544**
40 mm	50 mm	35 ml	3/40	**200.4050**
45 mm	56 mm	50 ml	3/45	**200.4556**
50 mm	62 mm	72 ml	3/50	**200.5062**
60 mm	75 mm	130 ml	3/60	**200.6075**



Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona

Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com