# FICHE TECHNIQUE

## CREUSETS EN PORCELAINE

La porcelaine **JIPO** répond aux exigences des normes ISO/TC 48**.** Grâce à sa composition d'argile, de quartz et de feldspath, elle a une température de ramollissement élevée : les articles non émaillés supportent 1 350 °C et les articles émaillés 1 100 °C. Sa phase cristalline $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ confère à la porcelaine **JIPO** une grande résistance mécanique et une faible dilatation thermique linéaire.

| | |
|---|---|
| ORIGINE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
| FABRIQUÉS SELON | ISO 1772 DIN 12 904 |
| CODE SH | 69091100 |

*Forme basse*

| Diamètre | Hauteur | Capacité | Modèle | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 14 mm | 2,5 ml | 1/20 | **202.2014** |
| 30 mm | 19 mm | 5 ml | 1/30 | **202.3019** |
| 35 mm | 22 mm | 10 ml | 1/35 | **202.3522** |
| 40 mm | 25 mm | 17 ml | 1/40 | **202.4025** |
| 45 mm | 28 mm | 21 ml | 1/45 | **202.4528** |
| 50 mm | 32 mm | 34 ml | 1/50 | **202.5032** |
| 60 mm | 38 mm | 62 ml | 1/60 | **202.6038** |



*Forme moyenne*

| Diamètre | Hauteur | Capacité | Modèle | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 20 mm | 4,5 ml | 2/25 | **201.2520** |
| 35 mm | 28 mm | 12 ml | 2/35 | **201.3528** |
| 40 mm | 32 mm | 20 ml | 2/40 | **201.4032** |
| 45 mm | 36 mm | 30 ml | 2/45 | **201.4536** |
| 50 mm | 40 mm | 45 ml | 2/50 | **201.5040** |
| 60 mm | 48 mm | 80 ml | 2/60 | **201.6048** |
| 70 mm | 56 mm | 120 ml | 2/70 | **201.7056** |



*Forme haute*

| Diamètre | Hauteur | Capacité | Modèle | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 38 mm | 15 ml | 3/30 | **200.3038** |
| 35 mm | 44 mm | 26 ml | 3/35 | **200.3544** |
| 40 mm | 50 mm | 35 ml | 3/40 | **200.4050** |
| 45 mm | 56 mm | 50 ml | 3/45 | **200.4556** |
| 50 mm | 62 mm | 72 ml | 3/50 | **200.5062** |
| 60 mm | 75 mm | 130 ml | 3/60 | **200.6075** |



**Comercial Labor, S.A**
**Grases, 9**
**08004 Barcelona**

**Téléphones 934246225**
**934266135**
**labor@comerciallabor.com**