FICHA TECNICA

EMBUDOS BUCHNER DE PORCELANA ACADEMY

Propiedades físicas y químicas	
Resistencia a los alcalis	99,96%
Resistencia a los ácidos	99,99%
Dureza según Mohs	7-8
Resistencia a la tracción	400 Kp/cm2
Resistencia a la compresión	3500 Kp/cm2
Resistencia a la flexión	Mínimo 500 Kp/cm2
Capacidad absorción agua	0%
Peso específico	2,3-2,5 g/cm3



Diám.ext.	Diám. Int.	Capacidad	Papel de	Referencia
70 mm	50 mm	50 ml	50-55 mm	**237.070-ACA**
85 mm	70 mm	120 ml	70 mm	**237.085-ACA**
105 mm	90 mm	200 ml	90 mm	**237.110-ACA**
125 mm	110 mm	400 ml	110 mm	**237.130-ACA**
145 mm	125 mm	600 ml	110-125 mm	**237.150-ACA**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com