

DISCOS PARA DESECADOR


La porcelana **JIPO** cumple los parámetros que exigen las normas ISO/TC 48. Gracias a su composición de arcilla, cuarzo y feldespato asegura una alta temperatura de reblandecimiento, lo que permite trabajar con artículos sin vidriar hasta 1.350°C y con artículos vidriados hasta 1.100°C. Su composición de cristales $3AL_2O_3 \cdot 2SiO_2$ asegura a la porcelana **JIPO** una alta resistencia mecánica y una baja dilatabilidad térmica longitudinal.

MARCA JIPO
ORIGEN REPUBLICA CHECA



Propiedades físicas y químicas

Resistencia a los alcalis	99,96%
Resistencia a los ácidos	99,99%
Dureza según Mohs	7-8
Resistencia a la tracción	400 Kp/cm ²
Resistencia a la compresión	3500 Kp/cm ²
Resistencia a la flexión	Mínimo 500 Kp/cm ²
Capacidad absorción agua	0%
Peso específico	2,3-2,5 g/cm ³



Diámetro	Para desecador Simax	Referencia
140 mm	150 mm	238.140
190 mm	200 mm	238.190
235 mm	250 mm	238.240
280 mm	300 mm	238.290