EMBUDOS BUCHNER

Propiedades físicas y químicas	
Resistencia a los alcalis	99,96%
Resistencia a los ácidos	99,99%
Dureza según Mohs	7-8
Resistencia a la tracción	400 Kp/cm2
Resistencia a la compresión	3500 Kp/cm2
Resistencia a la flexión	Mínimo 500 Kp/cm2
Capacidad absorción agua	0%
Peso específico	2,3-2,5 g/cm3

MARCA JIPO
ORIGEN REPUBLICA CHECA



Ø exterior	Ø interior	Capacidad	Caña	Referencia
55 mm	45 mm	35 ml	16 mm	**237.055**
70 mm	55 mm	70 ml	17 mm	**237.070**
85 mm	70 mm	120 ml	18 mm	**237.085**
110 mm	90 mm	240 ml	21 mm	**237.110**
130 mm	110 mm	400 ml	27 mm	**237.130**
150 mm	130 mm	600 ml	29 mm	**237.150**
170 mm	150 mm	1.000 ml	29 mm	**237.170**
220 mm	190 mm	2.000 ml	41 mm	**237.220**
280 mm	240 mm	4.000 ml	43 mm	**237.280**
370 mm	320 mm	10.000 ml	46 mm	**237.370**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com