FICHE TECHNIQUE

Fabriquées en verre sodocalcique
Pays d'origine : République tchèque
Résistance hydrolytique à 98 °C selon ISO 719 : HGB 3
Résistance aux acides selon 1776 : 3
Résistance aux alcalis selon ISO 1776 : A1
Dureté sur l'échelle de Mohs : 6
Dureté Vickers et Rockwell : 970-1018 kp/cm2
Conditionnées en sachets de 1 kg.
CODE SH 70179000



Diamètre	Tolérance +/-	Billes par kg	Référence
2 mm	0,2	95.500	**139.002**
3 mm	0,2	28.300	**139.003**
4 mm	0,3	11.940	**139.004**
5 mm	0,3	6.110	**139.005**
6 mm	0,3	3.540	**139.006**
7 mm	0,3	2.230	**139.007**
8 mm	0,4	1.500	**139.008**
10 mm	0,5	760	**139.010**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona

Téléphones 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com